

CONDACUT 520

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

CONDACUT 520 — не содержащая хлора, нерастворимая противозадирная смазка, предназначенная для сложных операций.

CONDACUT 520 подходит для сложной обработки черных металлов.

Код ISO-L-MHF.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ Глубокое сверление.
- ✓ Черные металлы.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Все виды механической обработки со снятием стружки или формованием, глубоким сверлением, глубокой прошивкой, нарезанием резьбы, холодной прокаткой колец.
- ❖ Черные металлы: сталь, нержавеющая сталь, огнеупор.

ДОСТОИНСТВА

Характеристики	Достоинства		Преимущества
Противозадирное Мягкость, маслянистость	Снижает износ инструментов	⇒	Экономит затраты Хорошее качество готовых деталей
	Улучшает качество поверхности	⇒	
Низкая кинематическая вязкость	Ограниченное потребление	⇒	Экономичность
Малый размер частиц	Идеально подходит для очень тонкой фильтрации порошков диатомита, грунта и целлюлозы	⇒	Хорошая фильтрация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	CONDACUT 520
Вид	/	Жидкость, прозрачная
Тип	/	Текучий
Цвет	/	Коричневый
Запах	/	Слабый, не отталкивающий
Удельный вес при 15 °С	г/см ³	≈ 0,866
Температура вспышки (в открытом тигле)	°С	≥ 180
Температура застывания	°С	< -8
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	≈ 23
Коррозия меди при 100 °С по стандарту ASTM D 130	/	4 с
Температура хранения	°С	От 0 до 50 °С
Рекомендуемое максимальное время хранения	/	2 года, в оригинальном опечатанном виде

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности вещества.

Fp_RU_CONDACUT 520_ERa_1020_5

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

CONDACUT 520

Product
Data Sheet